



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FOLIA PAROIZOLACYJNA
INPAR 300

2 m × 50 m

210 g/m² ±40%

Typ A

żółty

Folia paroizolacyjna INPAR 300 jest wysokiej jakości folią przeznaczoną do regulacji przenikania pary wodnej w budynkach. Produkowana z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i kondensacją w przegrodach budowlanych.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Nazwa handlowa	INPAR 300
Typ wyrobu	Folia paroizolacyjna
Materiał	Polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Kolor	Żółty
Typ	A
Wymiar	2 m × 50 m ±5%
Ilość	100 m ²
Gramatura nominalna	210 g/m ² ±40%
Wodoszczelność (przy 2 kPa)	Wodoszczelna
Przenikanie pary wodnej	2,48 × 10 ¹¹ (m ² ·s·Pa)/kg ±50%
Opór dyfuzyjny pary wodnej po starzeniu	Spełnia wymagania EN 13984:2013
Norma zharmonizowana	EN 13984:2013
System oceny i weryfikacji	System 3
Jednostka notyfikowana	Nr 1434 — PCBC SA, Oddział w Gdańsku
Nr identyfikacyjny	18-C24/18/WT/P
Nr DWU	IDD - 046WU/I-T/2018

ZASTOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE

- » Wykonanie prac z zastosowaniem folii INPAR powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
- » Folia może być stosowana we wszystkich obiektach budownictwa ogólnego.
- » Nie stosować w kontakcie z alkaliami, masami bitumicznymi i asfaltem.
- » Przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed wpływem warunków atmosferycznych, z dala od źródeł ciepła.
- » Przewozić krytymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) nr IDD - 046WU/I-T/2018 dostępna jest na stronie produktu: www.dektra.pl lub na życzenie klienta.